

## PP S1M

Fiche technique – Technical data sheet – Technische Daten

- **Composition**  
*Composition - Zusammensetzung* 100% Polypropylene  
*Hydrophile - Hydrophilic*
- **Technologie**  
*Technology - Technologie* Spunbonded
- **Poids (±10%)**  
*Weight - Gewicht* 30 g/m<sup>2</sup>
- **Laize de production**  
*Production width - Produktionsbreite* 140 cm
- **Données techniques**  
*Technical data - Technische Daten*

TEST	UNITE			METHODE
<b>Résistance à la rupture</b> <i>Tensile strength</i> <i>Zugfestigkeit</i>	daN	MD	8,00	EDANA
	daN	CD	4,25	
<b>Allongement rupture</b> <i>Elongation at break</i> <i>Reissdehnung</i>	%	MD	89,1	
	%	CD	65,8	
<b>Eclatomètre</b> <i>Burst Strength</i> <i>Berstfestigkeit</i>	bar		1,8	
<b>Perméabilité à l'air</b> <small>(196 PA)</small> <i>Air permeability</i> <i>Luftdurchlässigkeit</i>	l/m <sup>2</sup> /s		2780	

